

ТУ 14-3-796-79. Трубы бесшовные холоднодеформированные для паровых котлов и трубопроводов из коррозионностойкой стали

Наружный диаметр: 10 - 60 мм

Толщина стенки: 2 - 7 мм (с шагом 0,5 мм)

Примечания:

1. Марка стали - 12Х18Н12Т
2. Длина труб до 12 м (по согласованию)
3. Трубы проходят 100% неразрушающий контроль

Трубы предназначены для паровых котлов и трубопроводов с высокими и сверхвысокими характеристиками пара

Сортамент					
Диаметр, мм	Стенка, мм	Диаметр, мм	Стенка, мм	Диаметр, мм	Стенка, мм
10	2; 2,5	25; 28	2,5 - 5	40; 42	3 - 7
12; 16	2; 2,5; 3	30	3 - 5,5	45; 48; 50; 53	3 - 5
20; 22	2,5 - 4	32; 36; 38	3 - 7	56; 57; 60	3 - 5

Механические свойства			
Марка стали	Временное сопротивление, Н/мм ² (min)	Предел текучести, Н/мм ² (min)	Относительное удлинение, % (min)
12Х18Н12Т	539 - 686	215 - 392	35

Химический состав (% , максимум)								
C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Cu	Ti
0,12	0,80	1 - 2	17 - 19	11 - 13	0,02	0,03	0,3	(C-0,02)*5 - 0,7